

ALLBOND-SET

**ALLBOND-FLUID +
ALLBOND-SPRAY**

Close & Clean



Cechy charakterystyczne

- ◆ **Allbond Fluid** wysokogatunkowy, superszybki klej jednokomponentowy
- ◆ **Allbond Spray** do szybkiego utwardzania Kleju cyjanoakrylatowego

Korzyści

- ◆ Wysoka siła spajania po kilku sekundach
- ◆ Prosty w aplikacji
- ◆ Dobra kompatybilność materiałowa
- ◆ Bezpieczny w użytkowaniu
- ◆ Klei większość materiałów
- ◆ W formie żelu → Czysta praca
- ◆ Nie wypływa i nie kapie
- ◆ Praktyczna nakrętka
- ◆ Okres przydatności ok. 12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu
- ◆ Wydajne dozowanie
- ◆ Utwardza się zachowując przejrzystość
- ◆ Nie wnika w chłonne powierzchnie

Zakres zastosowań

- ◆ Montaż i naprawy wewnątrz i na zewnątrz budynków
- ◆ Klei: drewno, płyty MDF, skórę, papier, korek, gumę, metale, aluminium, piankę, tworzywa sztuczne, narożniki plastikowe, ceramikę, i wiele innych.

ALLBOND-SET

Opakowanie 50gr Fluid + 150ml Spray

Art.Nr 261 250PL

Obszar zastosowań

- ◆ Majsterkowanie
- ◆ Gospodarstwo domowe
- ◆ Przemysł
- ◆ Rzemiosło

Obróbka

Powierzchnie części klejonych oczyścić używając np. beko-Allclean, jednocześnie je odtłuszczając. Spryskać obie powierzchnie za pomocą **ALLBOND SPRAY** w temperaturze pokojowej, Do uzyskania wyraźnej ciekłej warstwy. Pozostawić do odparowania. Nałożyć ciekłą warstwę **ALLBOND FLUID** w temperaturze pokojowej na jedną z klejonych powierzchni i złączyć ze sobą części na ok. 10 sekund, silnie dociskając je do siebie. Po ok. 20 sekundach uzyskuje się wstępne wiązanie. Po zakończeniu klejenia należy zamknąć pojemnik z **ALLBOND FLUID** i przechować w pozycji stojącej. Produkt doskonale nadaje się do klejenia kombinacyjnego.

Ważne wskazówki

- ◆ Powierzchnie klejone muszą być suche, czyste, odtłuszczone.
- ◆ Zaleca się przeszlifowanie powierzchni gładkich.
- ◆ Przed użyciem (szczególnie w warunkach promieniowania UV) należy przeprowadzić klejenie próbne.
- ◆ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytkowania profesjonalnego oraz przemysłowego.
- ◆ W przypadku niewłaściwego użycia oraz stosowania niezgodnie z zasadami wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność za produkt.
- ◆ **Należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu !**

Informacja Techniczna
www.beko-group.com

Parametry techniczne

	Allbond Fluid	Allbond Spray
Podstawa	Etylo-Cyjanoakrylat	Rozpuszczalnik
Kolor	przejrzysty/bezbarwny	bezbarwny
Gęstość	1,05 g/cm ³	0,7 g/cm ³
Konsystencja	Żel (2500 - 3500 mPas przy 25° C)	rzadkopłynny
Odporność temperaturowa	od - 30° C do +120° C	
Wstępna siła spajania	10 do 60 sekund (zależnie od materiału)	
Pełna siła spajania	24 godziny	
Czas schnięcia otwartego	ok. 1 do 2 minut	
Dop. szerokość spoiny	do 1,5mm	
Okres przydatności	12 miesięcy	12 miesięcy
Składowanie	możliwie chłodne 5° C do 8° C (wydłuża okres przydatności)	w temperaturze pokojowej
Pakowanie	24 zestawy Allbond-Set	