

Kraft KLEJ W AEROSZOLU

- JAKOŚĆ PROFESJONALNA
- REGULOWANA SZEROKOŚĆ STRUMIENIA



Cechy charakterystyczne

- Duża wytrzymałość
- Krótki czas odparowania
- Szybkie wysychanie
- Ustawianie szerokości strumienia
- Ekstremalna przyczepność
- Wysoka natychmiastowa siła spajania
- Czysta obróbka
- Odporny na wilgoć
- Wodoodporny
- Odporność temperaturowa -25° C do +80° C
- Nie zawiera FCKW i CKW

Korzyści

- Uniwersalne zastosowanie
- Optymalne dozowanie
- Precyzyjne nanoszenie
- Jednolita warstwa kleju
- Szybkie klejenie
- Wysoka wydajność

Zakres zastosowań

- Klei tkaniny, piankę gumową, skórę, winyl, materiały tapicerskie, tekturę, obicia z tworzyw sztucznych, maty wyciszające i gumę między sobą jak również na nie lakierowanym oraz lakierowanym drewnie



Kraft KLEJ W AEROSZOLU

Opakowanie 400 ml

Nr art. 260 1 400PL

Obszar zastosowań

- Tapicerstwo
- Rymarstwo
- Budownictwo
- Przemysł metalowy
- Izolacje
- Przemysł

Obróbka

beko Kraft jest rozpuszczalnikowym klejem w aerozolu o wysokiej natychmiastowej sile spajania. Powierzchnie klejone muszą być odtłuszczone, suche, czyste i zdolne do przenoszenia obciążeń. Do czyszczenia można użyć **beko ALLCLEAN**. Poprzez obracanie głowicy jest możliwa zmiana szerokości strumienia kleju. Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem. Klej nanieść na jedną lub obie klejone powierzchnie natryskując z odległości ok. 20 - 25 cm. W zależności od klejonego materiału pozostawić do odparowania na 5 do 15 minut (po dotknięciu palcem klej musi być suchy, ale jeszcze lekko klejący). Klejone elementy połączyć ze sobą wywierając znaczną siłę nacisku (krótkotrwale).

Wskazówki

- Wstrząsnąć pojemnik przed użyciem
- Dobrze oczyścić powierzchnie
- Nie używać do klejenia przedmiotów mających kontakt z żywnością
- Nie jest odporny na estry, ketony, węglowodory aromatyczne, CKW
- Odporny na benzynę
- Zapoznać się z kartą charakterystyki
- Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych
- W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt

informacja techniczna
www.beko-group.com

Parametry techniczne

Baza	Styrol-Butadien-Kauczuk (SBR)
Obróbka	od -25° C do max. +60° C (optymalnie od +15° C do +25° C)
Temperatura	odporność temperaturowa od -25° C do +80° C (krótkotrwale +100° C)
Zużycie	ok. 150 - 250 g/m ² (przy obustronnym nakładaniu, może się zmieniać w zależności od nawierzchni i sposobu nanoszenia)
Zapach	charakterystyczny
Gęstość	ok. 0,72 g/ml
Kolor	jasnobeżowy do bezbarwnego
Lepkość	aerozol
Okres przydatności	ok. 12 miesięcy
Przechowywanie	w suchym miejscu, maksymalnie +50° C
Opakowanie	12 sztuk/karton (1200 sztuk/paleta)

